Übersicht Merkmale mehrschaliges Acryl

	Breite (mm)	Farbe	Gewicht (kg)	Lichtdurchlässigkeit(%) nach DIN 5036	1-g wert	U-Wert (W/m²K)	U-Wert Sterne	Lärmschutz (dB)	Garantie auf Anfrage	max. Legelänge *1	
										500 N	750 N
S3P Resist 16/24	980	klar	2,9	80%		2,4	★★	22	L+S+H	3,6 m	2,8 m
	980	opal	2,9	76%		2,4	★★	22	L+S+H	3,6 m	2,8 m
	1200	klar	2,9	80%		2,4	★★	22	L+S+H	3,2 m	2,5 m
	1200	opal	2,9	76%		2,4	★★	22	L+S+H	3,2 m	2,5 m
S2P Resist 16/32	980	klar	4,7	86%		2,5	★★	23	L+S+H	⌘	⌘
	980	opal	4,7	74%		2,5	★★	23	L+S+H	⌘	⌘
	1200	klar	4,7	86%		2,5	★★	23	L+S+H	⌘	4,9 m
	1200	opal	4,7	74%		2,5	★★	23	L+S+H	⌘	4,9 m
S4P Resist 32/32	1230	opal	5,7	64%		1,6	★★★★	> 24	L+S+H	⌘	⌘
Alltop 16/64 *2	980	klar	5	91%		2,5	★★	23	L+S	⌘	⌘
Heatstop S2P Resist 16/32	980	heatstop opal	4,7	50%	60%	2,5	★★	23	L+S+H+E	⌘	⌘
Heatstop S4P Resist 32/32	1230	heatstop opal	5,7	40%	70%	1,6	★★★★	> 24	L+S+E	⌘	⌘
Heatstop S4P Resist 32/32	1230	heatstop klar	5,7	45%	50%	1,6	★★★★	> 24	L+S+H+E	⌘	⌘

Legende

L	Erhaltung der Lichtdurchlässigkeit
S	Erhaltung der Steifigkeit und der Stärke
E	Erhaltung der wärmereflektierenden Eigenschaft
H	Erhaltung der Hagelbeständigkeit (Energie von 1 Joule)
⌘	braucht keine Querunterstützung
*1	maximale Legelänge ohne Querunterstützung
*2	lässt UV - Strahle durch (ab von 290 nm)
1-g	gesamte Rückstrahlung der Sonnenenergie